

ORNATIS BADIGEON



FINITION DÉCORATIVE PRÉFORMULÉE DE CLASSE D2

ORNATIS BADIGEON est formulé à base de chaux aérienne et permet la réalisation de badigeon de chaux à l'ancienne avec une parfaite restitution de texture cordée. Son opacité est modulable en fonction de la quantité d'eau mise en place lors du gâchage de préparation du produit.

CARACTÉRISTIQUES

- Densité : \leq à 650 kg/m³
- Dosage chaux aérienne /liant : 85 %
- Adjuvants végétaux : 3 %
- Adjuvants minéraux : 7 %
- Charges minérales : 5 %
- Granulométrie : 0,1 mm

PRÉPARATION DES SUPPORTS

→ Suivant prescription du DTU 26.1, et documentations ECP.

DOMAINE D'EMPLOI

Ornatis Badigeon est applicable en extérieur et en intérieur sur Ornatis Tradi 2 et Ornatis Rénov 2.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Ornatis Badigeon s'applique :

- sur le corps d'enduit réalisé avec Ornatis Tradi 2 taloché
- sur le corps d'enduit réalisé avec Ornatis Rénov 2 taloché

PRÉPARATION DE ORNATIS BADIGEON

Toujours réaliser les phase A + B + C à la suite

- Malaxer la poudre à sec à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes.
- Mélange 1
 - Ajouter 5 à 6 litres d'eau propre en malaxant.
 - Laisser reposer 10 à 15 minutes.
- Mélange 2 : Remalaxer le MELANGE 1 en ajoutant la quantité d'eau pour obtenir la maniabilité souhaitée :
 - pour le badigeon normal : 6 à 10 litres
 - pour l'eau forte : 3 vol. d'eau pour 1 vol. de Ornatis Badigeon du mélange 1
 - pour la patine : 5 vol. d'eau pour 1 vol. de Ornatis Badigeon du mélange 1

Quelle que soit la dilution souhaitée, toujours effectuer le Mélange 1. Gâcher la quantité de produit nécessaire pour couvrir les surfaces d'un seul tenant.

MISE EN ŒUVRE

Sur supports Ornatis Tradi 2 ou Ornatis Rénov 2 mouillés (à l'aide d'un pulvérisateur²) en profondeur la veille ou sur supports A FRAIS, appliquer :

- 1 - Une première couche dilution « eau forte » à la brosse³².
- 2 - Une deuxième couche dilution « badigeon normal » dès que la première est sèche au doigt.

Les gestes de pose peuvent se faire en papillon, croisés en mouvement larges, ou à l'horizontal puis tendu à la vertical.

ESTHÉTIQUE

- Dans le cas d'effets de transparence, inverser l'ordre des couches.
- La couche finale peut être terminée à l'éponge ou chiffonnée.

COLORATION

Ornatis Badigeon est livrable dans les 12 teintes minérales du nuancier Ornatis Color. Il convient de réaliser un échantillon pour validation de la référence sur chantier avant tout démarrage du badigeon sur son support.

RENDEMENT ET CONSOMMATION MOYENS AU FÛT DE 10 KG

Les rendements sont donnés à titre indicatif, ils dépendent de l'état du support et de la dilution :

- Badigeon : 40 à 50 m², soit 0,20 à 0,25 kg/m² par couche
- Eau forte : 60 à 75 m², soit 0,13 à 0,16 kg/m² par couche
- Patine : 100 à 120 m², soit 0,08 à 0,10 kg/m² par couche

ASPECT - PLANITUDE - APLOMB

Ornatis Badigeon répondra aux mêmes tolérances que celles du support sur lequel il est appliqué, en raison de sa faible épaisseur.

DÉLAIS DE SÉCHAGE

Hors d'eau : 4 heures. Environ 2 semaines et plus, suivant les conditions climatiques du moment. Performances mécaniques optimales au bout de quelques mois.

IMPORTANT

Par forte chaleur ou vent violent, Ornatis Badigeon ne doit pas "s'éclaircir" de suite, il faut soit le réhumidifier (à l'aide d'un pulvérisateur²), soit le protéger. En hiver, les teintes foncées risquent de carbonater (traces blanches) à des températures inférieures à +8° et dans le cas de brouillard duquel il faut le protéger.

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Tous les travaux d'enduits ne seront jamais entrepris par :

- température inférieure à +8°C
- température supérieure à +30°C
- grand vent, brouillard
- sur un support gelé, surchauffé, très humide en surface

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Les entreprises exécutant la mise en œuvre de Ornatis Badigeon doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des badigeons de chaux.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT : fût de 10kg.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCES : DTU 26.1 et brochures ECP.

ASSISTANCE CONSEIL

Les techniciens ECP sont à la disposition des intervenants pour les assister dans le choix des techniques et produits les mieux adaptés à leurs projets. Cette assistance ne peut en aucun cas être considérée comme conduite de chantier.

² se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

Ornatis Badigeon bénéficie de la technologie Tradical® Inside.

