

GYPSÉO ENDUIT MINCE



MICRO-MORTIER DE RESTAURATION À LA CHAUX SPÉCIAL FAÇADE PLÂTRE

Micro-mortier de chaux pour la restauration de corps d'enduits anciens, il renforce et régularise la planimétrie. Il est destiné à la restauration des façades en plâtre, après reprise des corps d'enduits en plâtre et chaux.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- S'emploie sur des façades en plâtre ou plâtre et chaux.
- Ne doit pas être appliqué sur les supports peints ou présentant des traces de peintures et revêtement silicate.
- Ne pas appliquer sur des enduits en plâtres fin.
- Les supports doivent être propres et sains.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

→ Suivant prescription du DTU 26.1.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

- Ajouter 3 à 4 litres d'eau propre par sac de 15kg, puis mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique afin d'obtenir une pâte homogène.
- Ajuster le mélange en eau afin d'obtenir un mélange onctueux.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer au plateau²¹ sur une épaisseur moyenne de 2 mm. Maintenir le mortier humide, à l'aide d'un pulvérisateur², suivant la température.
- Sur des supports instables, il est recommandé de renforcer par l'application d'une trame fibre de verre 5x5mm.
- La pose se fait par marouflage dans la première couche.
- Appliquer successivement les couches à intervalle de 24 heures sur une épaisseur de 2 mm.
- Finir au plateau²¹ sans glaçage, à la taloche⁸⁻¹⁴⁻¹⁵... suivant le résultat souhaité.

RENDEMENT MOYEN

0,8 kg m² par mm d'épaisseur (en fonction de l'état du support et l'épaisseur de l'enduit).

DÉLAIS DE SÉCHAGE

Hors d'eau : 12 heures. Environ 3 semaines et plus, suivant les conditions climatiques. Performances mécaniques optimales au bout de quelques mois.

IMPORTANT

Soubassement : Gypséo enduit mince ne doit pas être en contact avec le sol. Utiliser l'enduit dédié Ornatis Anti-sels en finition de soubassement pour effectuer un relevé d'au moins 20 cm.

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Tous les travaux d'enduits ne seront jamais entrepris par :

- température inférieure à +5°C
- température supérieure à +30°C
- grand vent, brouillard
- sur un support gelé, surchauffé, très humide en surface

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Les entreprises exécutant la mise en œuvre de Gypséo enduit mince doivent être qualifiées et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT : sac de 15kg.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCES : DTU 26.1

ASSISTANCE CONSEIL

Les techniciens ECP sont à la disposition des intervenants pour les assister dans le choix des techniques et produits les mieux adaptés à leurs projets. Cette assistance ne peut en aucun cas être considérée comme conduite de chantier.

²¹ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.