

REVERSTRIP S 1722



DÉCAPANT DES SILICATES, PEINTURES MINÉRALES ET BADIGEONS

REVERSTRIP® S 1722 est une pâte à décaper destinée à l'élimination des peintures de type minéral, peintures au plomb, peintures silicatées, badigeon, silicates de potassium, silicates de sodium,...



AVANTAGES

- + Très bonne tenue sur les surfaces verticales
- + Très bonne tenue au séchage
- + Efficace là où les décapants solvantés ont échoué
- + Sans COV (composés organiques volatiles)
- + Se décolle au séchage
- + Biodégradable

CARACTÉRISTIQUES

- Gel épais
- Composition : dérivés alcalins tamponnés, épaississants et tensioactifs
- pH : 8
- Soluble dans l'eau
- Densité : 1,25

APPLICATION

- Malaxer préalablement le produit au moyen d'un malaxeur¹⁷.
- Reverstrip® S 1722 s'applique pur non dilué, en une couche uniforme de 2 à 3 mm d'épaisseur, sur un support sec ou légèrement humide.
- Appliquer à l'aide d'une brosse²⁵, d'un platoir²¹ ou d'un système de pulvérisation airless, par température ambiante, comprise entre 5 et 30°C. La durée d'application varie de 2 à 4 jours suivant la nature du support à traiter.
- Après l'action du produit et sa dessiccation, celui-ci forme des «chips» qui se désolidarisent du support. Dans certains cas, il pourra être nécessaire de s'aider d'une curette en bois afin d'éliminer les résidus du produit.
- Après dépose du produit, rincer le support soit au moyen d'un jet d'eau, soit au moyen de l'appareil d'injection/extraction Lipsotech®, soit au moyen de la compresse Advectum®.
- Une caractérisation du support après rinçage permettra de s'assurer du bon rinçage du substrat.

¹⁷ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Recouvrir Reverstrip® S 1722 d'un film polyéthylène retarde le séchage et augmente la durée d'action du produit. Cette disposition peut s'avérer nécessaire dans certains cas, en fonction de la nature du revêtement à éliminer et/ou des conditions atmosphériques.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierres → Béton → Terre cuite
- Brique → Métaux → Bois

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au décapage. Reverstrip® S 1722 ne convient pas au décapage de l'aluminium et de ses alliages.

PROTECTION DES PERSONNES

- Reverstrip® S 1722 ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants⁴⁰, lunettes³⁶, masque³⁷, ensemble pluie⁴¹). En cas de projection, rincer à l'eau.
- En cas d'utilisation sur des encrassements chargés en métaux lourds, nous consulter.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : de 2 à 3kg /m²

CONDITIONNEMENT : seau polyéthylène de 20kg - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.