

SYRA-REVERSO® 193



POLYMÈRE DÉSINCRUSTANT À PROPRIÉTÉS SÉQUESTRANTES - PH NEUTRE

SYRA-REVERSO® 193 est un nettoyant désincrustant neutre exempt d'agents chimiques, de soude, de potasse. Sa triple action provoque une solubilisation des encrassements dûs à la pollution atmosphérique, un encapsulage des polluants insolubles, ainsi qu'une désolidarisation sous forme de « chips » du support au séchage. Ses propriétés séquestrantes lui permettent une élimination aisée des métaux lourds présents en surface des parements.



AVANTAGES

- + Se décolle après séchage
- + Inerte
- + Conserve l'épiderme de la pierre
- + Biodégradable
- + Efficace sur métaux lourds
- + Sans additif, soude, ammoniac, potasse

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : système monocomposant à base de polymères.
- Forme : pâte verte
- Odeur: légère odeur de pin des Landes
- pH : 7,2 à 7,4
- Densité : 1,1

APPLICATION

- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur².
- Appliquer Syra-Reverso® 193 en une couche régulière et uniforme de 1 à 2 mm d'épaisseur à l'aide d'une brosse²⁵, d'un platoir²¹ ou d'une machine à projeter Airless. Laisser agir de 24 à 96h. Après séchage complet, le produit se désolidarise du support. Il peut s'avérer utile d'aider à la dépose au moyen d'une spatule en bois ou en d'une soufflette.
- Réaliser en finition un rinçage du support à l'eau froide à l'aide d'une brosse nylon⁵, d'une éponge³, du système d'injection extraction Lipsotech⁴⁷.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierre calcaire
- Certains supports siliceux
- Marbre
- Brique silico-calcaire
- Enduits de parement
- Béton

CONSEILS

- Procéder à des essais avant utilisation du produit.
- Protéger les vitraux d'un édifice ancien.
- En cas d'encrassement important, appliquer une couche plus importante de produit, et renouveler l'application si nécessaire.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par température inférieures à 5°C. S'assurer qu'il n'y ait pas de risque de gel pendant toute l'opération de nettoyage.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

- Syra-Reverso® 193 est non agressif pour le verre, l'aluminium et autre support du bâtiment. Il est sans effet sur l'épiderme de la pierre et permet de conserver la patine de celle-ci.
- En cas d'utilisation sur des encrassements chargés en métaux lourds, nous consulter.

PROTECTION DES PERSONNES

- Syra-Reverso® 193 ne présente aucun risque pour l'utilisateur mais il pourra toutefois s'avérer nécessaire, pour certains sujets, d'utiliser des protections individuelles (gants³⁵, lunettes³⁶, ensemble pluie⁴¹...). En cas de projection, rincer à l'eau.
- En cas d'utilisation sur des encrassements chargés en métaux lourds, nous consulter.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : environ 2 à 3 kg /m² /application

CONDITIONNEMENT : seau 20 kg - prêt à l'emploi.

STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

² se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.