

AÉROLASURE®



PATINE D'UNIFORMISATION DE NATURE MINÉRALE

AÉROLASURE® est une patine d'uniformisation couvrante, non filmogène, destinée à la protection et à l'embellissement des supports de nature minérale. Son important pouvoir couvrant permet l'harmonisation des zones hétérogènes du support, tout en conservant sa texture originelle. Sa composition et sa dilution au moyen de Syra-Fixatif lui confèrent naturellement des propriétés photocatalytiques.



AVANTAGES

- + Facilité de mise en œuvre
- + Pigments de couleurs inaltérables
- + Stabilité des teintes face aux ultraviolets et au CO₂
- + Ne nécessite aucun entretien
- + Fort pouvoir couvrant, même après dilution
- + Parfaite tenue aux intempéries
- + 80 teintes disponibles - Teinte à façon sur demande
- + Sans COV (composés organiques volatiles)
- + Propriétés photocatalytiques

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : charges minérales, pigments minéraux ou oxyde titane, adjuvants
- Densité : 1,54
- pH : 10
- Non inflammable
- Dilution : eau
- Aspect : pâte colorée

CONSEILS

- Procéder à quelques relevés du support au moyen d'un papier pH.
- Les surfaces à traiter doivent être propres, saines, sèches et exemptes de sels pouvant résulter soit d'un nettoyage chimique, soit d'altérations naturelles.
- Réversibilité : au moyen de Cataplasme-Syra ou d'un surpresseur d'eau chaude
- Si besoin, procéder au dessalement au moyen de la compresse de dessalement Advectum®.

²⁴ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Pierre
- Brique
- Terre cuite
- Enduits de parement
- Béton

APPLICATION

- Incorporer du Syra-Fixatif après la dilution à l'eau (1 volume d'Aérolasure pour 1 à 6 volumes d'eau), puis 15% de Syra-Fixatif dans le volume total.
- Après incorporation du fixatif, utiliser la préparation dans les 2 semaines.
- Appliquer à la brosse²⁴, au rouleau mousse²⁶ ou avec un système pneumatique air-mix à des températures supérieures à 5°C.
- Prévoyez un temps de séchage entre 0,5 et 3h.
- Appliquer une deuxième couche si besoin dès le séchage de la première.
- La teinte est ajustable au moyen du kit pigments.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au traitement, ainsi que les surfaces vitrées.

PROTECTION DES PERSONNES

L'applicateur se doit d'être protégé si le produit est pulvérisé : masque³⁷, gants³⁹, lunettes²⁶ et ensemble pluie⁴¹.



INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : de 0,05 à 0,3 kg/ m²

CONDITIONNEMENT : seau polyéthylène de 5 ou 20kg.

STOCKAGE : à l'abri du gel et du soleil.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.