

## REVÊTEMENT DÉCORATIF IMITATION PIERRE

DÉCORLITH® est un revêtement d'aspect de pierre pour la décoration intérieure et l'habillage des façades. Son aspect est déclinable en imitation de différents types de pierres. Il est applicable sur de nombreux supports et ses propriétés mécaniques lui assurent une forte adhérence et un parfait comportement aux conditions climatiques.



### AVANTAGES

- + Intérieur - Extérieur
- + Mono composant à gâcher à l'eau
- + De 2 mm à 6 cm par passe
- + Texture ouverte et poreuse
- + Sans retrait ni faiçnage
- + Résiste au gel et à la cristallisation des sels
- + Teintes stables aux U.V. et réalisées à façon après envoi d'échantillon
- + Gain de temps à l'application
- + Livrable en plusieurs textures

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition : granulats de Quartz lavés et qualifiés, liants hydrauliques, adjuvants, pigments minéraux
- Dosage : 4 à 6 volumes de poudre pour 1 volume d'eau
- Durée d'utilisation frais : 45 min
- Température d'utilisation : de 5°C à 35°C

### APPLICATION

- Purger au moyen d'une massette<sup>45</sup>, d'un ciseau carbure<sup>42</sup> ou d'un marteau pneumatique<sup>43</sup> la zone à restaurer. Les surfaces doivent être exemptes de poussière, graisse ou tout autre revêtement qui altérerait l'adhésion.
- Humidifier le support à l'aide d'un pulvérisateur<sup>2</sup> avant application.
- Appliquer Syra-Prim ou un primaire organique chargé d'un granulat sur les plâtres et toutes surfaces tendues et brillantes.
- Gâcher à l'eau au moyen d'un malaxeur électrique.
- Procéder à l'application de Décorlith® au moyen d'une truelle<sup>12</sup> ou plateau<sup>21</sup> en le ferrant sur le support. Appliquer un surplus millimétrique de Décorlith®, qui sera découpé après sa prise.
- Travailler par couches successives de 3 mm à 6 cm par passe. Attendre la prise.
- Pour une application machine, nous consulter.

### Finition

- Après un temps de prise de 30 mn à plusieurs heures, découper le surplus de Décorlith® au moyen d'une règle métallique<sup>13</sup>, papier abrasif, pierre corindon ou ponceuse.
- Dépoussiérer.
- En cas d'aspect de taille ou vieillissement des surfaces, procéder à la finition au moyen d'outils spécifiques.

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| → Pierre                 | → Plâtre          |
| → Isolants de façade     | → Bois            |
| → Béton                  | → Enduits         |
| → Terre cuite            | → Plaquo          |
| → Brique silico-calcaire | → Supports peints |

### PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

#### PROTECTION DES PERSONNES

Utiliser un masque antipoussière avec filtre P2<sup>33</sup> lors du gâchage et des découpes du mortier, ainsi que des gants de protection<sup>34</sup> pour l'application.

### INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : 1,2kg /m<sup>2</sup> /mm épaisseur

CONDITIONNEMENT : sac de 25kg.

STOCKAGE : dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.

→ Nous assurons la formation aux différentes techniques de mise en œuvre de nos mortiers.

<sup>45</sup> se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.